

SPATORELLA BLEU



LA DESCRIPTION

Enduit de lissage pour réaliser des finitions lisses.

CARACTÉRISTIQUES

- Enduit de lissage, constitué de ciment blanc, de la poudre de marbre blanc, de résines et des additifs spéciaux.
- Caractérisé par une maniabilité et une ouverture facile sans glissement vertical en facilitant ainsi l'application aux surfaces verticales.
- Utilisé pour environnements intérieurs et extérieurs.
- Permet une épaisseur de 1 - 3 mm pour chaque couche .
- Facilement écumé avec du papier abrasive pour réaliser une couche fine et solide.
- Conforme aux normes EN 998-1

DOMAINE D'APPLICATION

Matériau pour le lissage des murs et des plafonds remplis d'un mortier traditionnel ou un mortier préparé à base de chaux-ciment. Les surfaces en béton. Les murs et les plafonds de carton gypse.

DONNEES IMPORTANTES

- Il ne faut pas ajouter d'autres composants tels que le ciment, la chaux sur le produit donné.
- Il peut être appliqué sur des surfaces teintée.
- Il ne doit pas être appliqué sur surfaces aux revêtements en plastique
- Il ne doit pas être appliqué à une épaisseur supérieure à 5 mm.
- Il ne faut pas ajouter de l'eau après que la composition soit préparée.
- Il doit être appliqué à des températures de +5°C à +35°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Poudre
Couleur	Bleu
Durée de vie-Duree de vie - stockage	12 mois dans l'emballage d'origine en endroit sec
Combustibilité	Incombustible
Rapport de Imélange	7,5 – 8,0 Litres d'eau pour 1 sac de NATURAL FIN
Temps de maniabilité	2-3 heures
Température d'application	de +5°C à +35°C
PH du mélange	12
Epaisseur par couche	2 mm
Délai d'attente avant la 2ème couche	30-40 min
Délai d'attente avant frottement	15-20 min
Délai d'attente avant revêtement	3-4 semaines

RENFORCEMENT AVEC LATEX

Pour améliorer l'adhérence, l'imperméabilité de l'eau, la plasticité, l'élasticité, la résistance mécanique etc. SPATORELLA peut être renforcée avec l'additif LATEX. Le rapport de mélange est 1:5 avec de l'eau.

PRÉPARATION DE MELANGE

Mélanger 15 kg de SPATORELLA avec 4.5-5 litres d'eau en utilisant avec un batteur électrique, de petit nombre de rotations jusqu'à former une masse homogène. Il est recommandé que le mélange soit laissé au repos environ 5 minutes et remangé à nouveau avant l'utilisation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant d'appliquer le produit, il faut préparer le support, le niveler s'il y a un déséquilibre des stands de plus de 3 mm. Le support doit être nivelé, stable, propre, sans la présence de peintures, vernis, graisses, etc. Il doit être pulvérisé avant l'application du produit.

MANIÈRE D'APPLICATION DU PRODUIT

Répandre le produit sur la surface avec une spatule lisse pour assurer une répartition et une couverture complète de la surface. Le produit est appliqué de un à deux couches pour une épaisseur jusqu'à 3 mm.

NETTOYAGE

Le nettoyage des outils de travail et des mains doit être effectué lorsque le produit est complètement sec.

CONDITIONNEMENT

Emballage en saks de 20Kg.

