# DEUTSCH COLOR

## WASSERPROOF ELASTISCH UV



Chiusura di incrinature dinamiche in - 20°C:
 Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 7783-1:

Scarsità d'acqua, (kg/m²• h0.5) EN 1062-3:

#### **DESCRIZIONE**

Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo o murature soggette a spinta idrostatica positiva o negativa. È indicato per muri di fondazione, parcheggi e locali interrati, vasche, canali e piscine.

### **CARATTERISTICHE**

Impermeabilizzante bicomponente a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa, inerti di granulometria selezionata, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa. Mescolando i due componenti, si ottiene una miscela che può essere applicata anche a superfici verticali in uno spessore do 2 mm per strato. Grazie al suo elevato contenuto di resine sintetiche, garantisce un'ottima Adesione su tutte le superfici di calcestruzzo, mattoni e ceramica (premiscelato). Dopo l'indurimento, si crea uno strato imper- meabilizzante ed elastico, che è resistente agli agenti atmosferici.

DATI TECNICI		
	Comp. A	Comp. B
Consistenca:	Polvere	Liquido
Colore:	Bianco	Bianco
Peso del volume (g/cm³):	1.4	-
Densità (g/cm³):	-	1.1
Residui secchi (%):	100	50
Colore della miscela A+B:	grey	
Rapporto di miscelazione:	2.5 A : 1 B	
Peso del volume della miscela (kg/m³):	1,700	
Temperatura di applicazione:	da +8°C ne +35°C	
Tempo di lavoro:	1 ore	
Resistenza adesiva nel calcestruzzo:  • Condizione normale:  • Cicli in congelamento- scongelamento:  • Immersione in acqua:	1,5 MPa 1,1 MPa 1,7 MPa	
<ul> <li>Elasticità:</li> <li>Dopo 28 giorni:</li> <li>Chiusura delle fessurazioni statiche in - 20°C:</li> <li>Chiusura di incrinature dinamiche in - 20°C:</li> </ul>	40 0.9 mm 0.5 mm	

DATI TECNICI

class I: SD < 5 m

0.03

## **DEUTSCH COLOR**

### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

- Per la posa delle membrane impermeabilizzanti prima di posare le piastrelle, per interni ed esterni.
- Protezione flessibile ed elastico verso l'acqua e l'umidità per superfici in calcestruzzo e intonaco. Se la pressione dell'acqua è densa allora la densità di applicazione del prodotto deve essere più denso.
- Totalmente impermeabile all'acqua alla pressione positiva, e anche impermeabile alla spinta negativa do 1,5 atmosfere.
- Veste impermeabilizzante e protettiva per le superfici di calcestruzzo, soggetto di agressione chimica, tipo: sali antigelo, solfati, ecc.
- Livellamento impermeabilizzante ed elastico per intonaci screpolati.
- Veste impermeabilizzante e protettiva per i pareti dei fondazioni.
- Adatto all'impermeabilizzazione delle superfici soggetto di vibrazioni e diverse deformazioni.
- Impermeabilizzazione delle piscine con calcestruzzo maturato (più di 6 mesi).

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie che verrà impermeabilizzata deve avere una pendenza adeguata, e deve essere priva di fori (i fori devono essere riempiti con GP Repair). Se ci sono residui di filo o di ferro che sporgono dalla profondità del calcestruzzo o parete dove verrà applicato il prodotto, al- lora loro devono essere tagliati a una profondità di 2 a 4 cm e poi il buco creato deve essere riempito nel modo sopra descritto. La superficie che verrà trattata dovrebbe essere completamente as- ciutta, pulita, resistente e stabile. Per l'impermeabilizzazione dei seminterrati in vecchi edifici, rimuovere qualsiasi intonaco esistente, do 30 cm sopra il livello di umidità, e poi procedere come descritto in precedenza. In caso di sovrapposizione delle piastrelle sulle piastrelle ceramiche esistente, assicuratevi che esse siano ben fissate; poi, pulire e preparare la superficie del vecchio pavimento prudentemente, prima con un detergente adatto, e poi con Fuga Shine. La superficie che verrà trattata dovrebbe essere completamente asciutta, pulita, resistente e stabile. Spruzzare con acqua la superficie che verrà impermeabilizzata, prima dell'applicazione di Wasserproof Elastic UV.

#### **APPLICAZIONE**

Versare il componente B (liquido) in un contenitore pulito e adatto, poi lentamente aggiungere il componente A (polvere), mescolandolo meccanicamente. Mescolate prudentemente con un mescolatore meccanico a bassa velocita, dolla formazione di un imdopoto omogeneo. preparazione manuale dell'imdopoto non è raccomandato. Dopo l'applicazione del materiale, esso deve essere protetto dalle alte temperature, pioggia, ecc. Negli angoli di raccordo dei pavimenti e pareti, o nelle superfici con molta compressione e microfessure, ecc, Wasserproof Elastic UV ha bisogno di rafforzamento, cioè: coprendo le superfici con un nastro di rete con fibre di 10 cm, e se la superfice è molto difettosa allora si deve coprire completamente con una rete in fibra di vetro da 65 - 125 gr per m². Altrettanto, la rete si usa anche per le piscine oppure le terrazze.

#### CONSERVAZIONE

12 mesi dalla data di produzione se si conserva nella **Confezione** originale e chiusa, in aree protette dal sole e gelo.

### CONSUMO

2.5-3 kg/m2

### **IMBALLAGGIO**

Sacco 25 kg + Bottiglie di plastic 10 kg





